

FICHA TÉCNICA

L2



Normativa:

Registro Sanitario.

REGISTRO SANITARIO Nº 39.00.721/LO.

Reglamentación.

Cumple Reglamento: (CE) 282/2008 y (UE) 10/2011

Libre de Alérgenos, cumple con la directiva 2007/68/EC.

Libre de organismos genéticamente modificados.

ADHESIÓN ECOEMBES Nº 01766.



Materia Prima .

Multicapa 12 Pt C 50 PP Termosoldable (105 - 140)°C a 2,7bar en 0,5seg.

Código de Plástico:	5
Permeabilidad al O ₂ (cm ³ /m ²): (En 24 h. a 23°C, e= 25 mic, 1 atm)	90,9
Transmisión de vapor H ₂ O (gr/m ²): (En 24 h. a 38°C, 90% HR, e= 25 mic.)	4,2

Densidad (gr/cm ³):	1,09
Temperatura:	130°C
Tansparencia:	TRASLÚCIDO
Rigidez:	SUFICIENTE
Espesor de lámina (mm):	0,062
Color:	INCOLORO

Usos.

Resistencia a los agentes químicos.

Resistencia Ácidos:	BUENA
Resistencia Alcalinos:	BUENA
Resistencia Alcohol:	BUENA

Resistencia Grasa/Aceite:	BUENA
Resistencia Sales no diluidas:	POBRE



Apto para uso en contacto directo con alimentos.

Temperatura min/máx.: 130°C

Termosellado:

Multicapa 12 Pt C 50 PP Termosoldable (105 - 140)°C a 2,7bar en 0,5seg.

Dimensiones.

Metros:	400
Ancho bobina (mm.):	220

Espesor Lámina.

Espesor de lámina (mm.): 0,062 +/- 5%

Embalaje.

Medidas caja (mm.):	215 x 215 x 224
Unidades/caja:	1
Unidades/bolsa:	1
Volumen caja (m ³):	0,010
Código barras bolsa:	8420524000348
Código barras caja:	8420524000874

Peso neto caja (Kg.):	5,60
Peso bruto caja (Kg.):	5,77
Medidas palet (mm.):	1200x800
Altura palet con carga (mm.):	1.200
Nº envases/palet:	75
Nº cajas/palet:	75